

AIMOL FOODLINE AIR 32 20 л

Полностью синтетическая жидкость для компрессоров и вакуумных насосов в пищевой промышленности

ОПИСАНИЕ

AIMOL Foodline Air – полностью синтетическая жидкость со специальным пакетом присадок. Благодаря великолепным эксплуатационным характеристикам используется во всех типах компрессоров, в том числе и вакуумных. Продукт полностью соответствует пищевому стандарту NSF H1.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для пищевой и фармацевтической промышленности
- Смазывающая и охлаждающая жидкость во всех типах винтовых и пластинчатых компрессорах
- Смазочный материал для поршневых компрессоров
- AIMOL Foodline Air 100 и 150 используются в качестве смазочного материала для вакуумных насосов
- AIMOL Foodline Air 32 используются в качестве пневматического масла

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная окислительная стабильность и большой срок службы при очень высоких температурах
- Высокий индекс вязкости обеспечивает лучшую защиту компрессоров при повышенных температурах
- Очень высокие температуры вспышки и самовоспламенения для улучшенной безопасности использования
- Низкая испаряемость и унос в фильтры и резервуары
- Отличные противоизносные свойства и прочность масляной пленки
- Очень хорошая охлаждающая способность для отвода теплоты от компрессора
- Очень большой срок службы жидкости увеличивает интервал замены
- Превосходная защита от углеродистых и лаковых отложений уменьшает отложения на клапанах
- Превосходные антикоррозионные и антиокислительные характеристики
- Соответствует DIN 51506 часть 3 (VDL)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Foodline Air удовлетворяет требованиям допусков:

- NSF H1
- Halal
- Kosher
- DIN 51506 часть 3 (VDL)

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		36273
Плотность при 20°C, кг/м3	ASTM D4052	840
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	221
Вязкость кинематическая при 40°C, мм2	ASTM D445	38
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2	ASTM D445	6.2
Индекс вязкости	ASTM D2270	110
Температура самовоспламенения, °C	ASTM D2155	330
Температура застывания, °C	ASTM D97	-42
Коррозия на медной пластине, 24 ч	ASTM D130	1a
Дезмульгируемость при 55 °C, 30 мин	ASTM D1401	40/40/0
Страна производства		Нидерланды

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.